

Kontaktní lepidlo s vysokou okamžitou lepicí silou a vysokou teplotní odolností

Velmi vysoká teplotní odolnost až do 110°C ¹⁾

Trvale pevné držení při různých aplikacích

Rychleschnoucí

Kratší doba zpracování, protože materiál lze rychleji dále zpracovávat

2násobně nastavitelná rozprašovací hlavice

- Horizontálně a vertikálně
- Šířka rozprašovacího paprsku
- Vysoká flexibilita v nejrůznějších pracovních situacích díky optimálním možnostem nastavení a aplikace

Transparentní vytvrzení

- Barevně neutrální lepení
- Žádné prosvítání barvy díky transparentnímu vytvrzení při tenké vrstvě lepidla

¹⁾ V závislosti na zkušební metodě

Kraftsprühkleber Plus

Obsah	400 ml
Chemický základ	Syntetický kaučuk
Barva	Transparentní
Doba odvětrání min./max.	5 min - 15 min
Teplota zpracování min./max.	0 až 30 °C
Teplotní odolnost min./max.	-20 až +110 °C
Skladovatelnost od výroby	12 měsíců

Obj. č. 0890 100 064
VE: 1 / 12

Podrobnosti/Aplikace

Vhodné na lepení tkanin, polyéterových/polyesterových pěn, profilů z pěnové gumy, izolačních materiálů, látkového stropu, kůže, plsti, kartonu navzájem nebo na gumu, kov (surový, fosfátovaný, vypálený, grundovaný a lakovaný, eloxovaný), dřevěné materiály nebo polyesterové materiály. Vhodné také na lepení PE fólií (jako se například používají jako fólie proti stříkající vodě uvnitř dveří vozidel). Rozprašovací lepidlo se používá také v oblasti konfekce a při čalounických pracích (vnitřní strop vozidla).

Návod

Povrchy určené k lepení důkladně vyčistit a poté nastříkat. Savé podklady nastříkat do nasycení. Vzdálenost stříkání by měla být přibližně 15-25 cm. Nechat odvětrat 5-15 minut (v závislosti na teplotě, materiálu a aplikaci) a spojit.

Další informace najdete v Technickém listu.

Doplňkové produkty

Produkt	Obj. č.
Acetonový čistič na čištění a odmaštění dílů všeho druhu, Obsah 0,25 l	0893 460
Acetonový čistič na čištění a odmaštění dílů všeho druhu, Obsah 5 l	0893 460 002

Upozornění

Po použití otočit dózu vzhůru dnem a ventil nastříkat dosucha.

Pokyny ke zpracování jsou doporučení, která jsou založena na našich pokusech a zkušenostech; před každým případem použití je třeba provést vlastní pokusy. Z důvodu množství aplikací, jakož i podmínek skladování a zpracování nepřebíráme záruku za konkrétní výsledek zpracování. Pokud naše bezplatná zákaznická služba poskytuje technické informace nebo působí poradně, děje se tak s vyloučením jakékoli odpovědnosti, pokud poradenství resp. informace nepatří k našemu dluhovanému, smluvně dohodnutému rozsahu služeb nebo poradce nejednal úmyslně. Zaručujeme konstantní kvalitu našich produktů, technické změny a další vývoj si vyhražujeme. Prosím, dodržujte technický list!